

TABELLA DI REAZIONE AL FUOCO

Prodotto	Tipo di legno e Colore	Superficie			
		Olio naturale Bauwerk	Verniciatura in fabbrica Bauwerk		
			opaca	satinata	B-Protect®
Unicopark	Rovere	D _{fl} -s1			
	Rovere Avorio	D _{fl} -s1			
	Rovere Caffè	D _{fl} -s1			
	Rovere Farina	D _{fl} -s1			
	Rovere Fulvo	D _{fl} -s1			
	Rovere Fumo	D _{fl} -s1			
	Rovere Gold	D _{fl} -s1			
	Rovere Mandorla	D _{fl} -s1			
Silverline Edition	Rovere	D _{fl} -s1			
	Rovere Crema				D _{fl} -s1
	Rovere Avorio	D _{fl} -s1			
	Rovere Farina	D _{fl} -s1			
	Rovere Gold	D _{fl} -s1			
	Rovere Silver	D _{fl} -s1			
Casapark	Rovere	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Rovere Ambra	D _{fl} -s1			
	Rovere Crema				D _{fl} -s1
	Rovere Creta	D _{fl} -s1			
	Rovere Fango	D _{fl} -s1			
	Rovere Farina	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		D _{fl} -s1
	Rovere Sasso	D _{fl} -s1			
	Rovere Tabacco	D _{fl} -s1			
	Rovere decapato nero	D _{fl} -s1			
	Rovere fumé	C _{fl} -s1			
	Rovere fumé Farina	C _{fl} -s1			

C_{fl}-s1: difficilmente infiammabile, con leggera formazione di fumo | D_{fl}-s1: normalmente infiammabile, con leggera formazione di fumo

TABELLA DI REAZIONE AL FUOCO

Prodotto	Tipo di legno e Colore	Superficie			
		Olio naturale Bauwerk	Verniciatura in fabbrica Bauwerk		
			opaca	satinata	B-Protect®
Villapark	Rovere	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Rovere Avena	C _{fl} -s1			
	Rovere Avorio	C _{fl} -s1			
	Rovere Crema				C _{fl} -s1
	Rovere Creta	C _{fl} -s1			
	Rovere Farina	C _{fl} -s1			C _{fl} -s1
	Rovere Farro				C _{fl} -s1
	Rovere Gold	C _{fl} -s1			
	Rovere Mandorla	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Rovere Nuvola	C _{fl} -s1			
	Rovere Roccia	C _{fl} -s1			
	Rovere Sasso				C _{fl} -s1
	Rovere leg. fumé Cacao	C _{fl} -s1			
	Rovere leg. fumé Canneto	C _{fl} -s1			C _{fl} -s1
	Rovere leg. fumé Crema				C _{fl} -s1
	Rovere leg. fumé Terra	C _{fl} -s1			
	Rovere fumé	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Rovere fumé Lava	C _{fl} -s1			
	Rovere fumé Crema				C _{fl} -s1
Frassino Farina				C _{fl} -s1	
Noce americano	C _{fl} -s1				
Studiopark	Rovere		C _{fl} -s1		
	Rovere Avorio	C _{fl} -s1			
	Rovere Crema				C _{fl} -s1
	Rovere Creta	C _{fl} -s1			
	Rovere Farina		C _{fl} -s1		
	Rovere Farro				C _{fl} -s1
	Rovere Mandorla		C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Rovere Mocca				C _{fl} -s1
	Rovere Sasso				C _{fl} -s1
	Rovere leg. fumé Cacao	C _{fl} -s1			
	Rovere fumé	C _{fl} -s1			
Trendpark	Rovere	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Rovere Avorio	D _{fl} -s1			
	Rovere Crema				D _{fl} -s1
	Rovere Deserto	D _{fl} -s1			
	Rovere Farina	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		D _{fl} -s1
	Rovere Mandorla	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		D _{fl} -s1
	Rovere Mocca		D _{fl} -s1		
	Rovere Sasso				D _{fl} -s1
	Rovere Tabacco	D _{fl} -s1			
	Rovere leggermente fumé	D _{fl} -s1			
	Rovere leg. fumé Crema				D _{fl} -s1
	Rovere fumé	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Rovere fumé Crema				D _{fl} -s1
Rovere fumé Farina	D _{fl} -s1				

C_{fl}-s1: difficilmente infiammabile, con leggera formazione di fumo | D_{fl}-s1: normalmente infiammabile, con leggera formazione di fumo

TABELLA DI REAZIONE AL FUOCO

Prodotto	Tipo di legno e Colore	Superficie			
		Olio naturale Bauwerk	Verniciatura in fabbrica Bauwerk		
			opaca	satinata	B-Protect®
Cleverpark	Rovere	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Rovere Avorio	C _{fl} -s1			
	Rovere Crema				C _{fl} -s1
	Rovere Creta	C _{fl} -s1			
	Rovere Farina	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Rovere Farro				C _{fl} -s1
	Rovere Grano		C _{fl} -s1		
	Rovere Mandorla	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Rovere Mocca		C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Rovere Sasso				C _{fl} -s1
	Rovere leggermente fumé	C _{fl} -s1			
	Rovere leg. fumé Cacao	C _{fl} -s1			
	Rovere leg. fumé Crema				C _{fl} -s1
	Rovere fumé	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Rovere fumé Crema				C _{fl} -s1
	Acero canadese		C _{fl} -s1		
	Acero canadese Crema				C _{fl} -s1
	Frassino Farinaa				C _{fl} -s1
Ciliegio americano		C _{fl} -s1			
Noce americano	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1			
Cleverpark Silente	Rovere		C _{fl} -s1		
	Rovere Farina		C _{fl} -s1		
	Rovere fumé		C _{fl} -s1		
Unopark 11mm	Rovere	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Rovere Avorio	D _{fl} -s1			
	Rovere Crema				D _{fl} -s1
	Rovere Deserto	D _{fl} -s1			
	Rovere Farina	D _{fl} -s1			
	Rovere Tabacco	D _{fl} -s1			
	Rovere leggermente fumé	D _{fl} -s1			
	Rovere fumé	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Acero canadese		D _{fl} -s1		
	Acacia evaporata	C _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
Unopark 12.5mm	Rovere		C _{fl} -s1		
Solopark	Rovere	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Rovere Crema				D _{fl} -s1
	Rovere Farina		D _{fl} -s1		
	Rovere Mandorla		D _{fl} -s1		
	Rovere Mocca		D _{fl} -s1		
	Rovere fumé	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		

C_{fl}-s1: difficilmente infiammabile, con leggera formazione di fumo | D_{fl}-s1: normalmente infiammabile, con leggera formazione di fumo

TABELLA DI REAZIONE AL FUOCO

Prodotto	Tipo di legno e Colore	Superficie			
		Olio naturale Bauwerk	Verniciatura in fabbrica Bauwerk		
			opaca	satinata	B-Protect®
Monopark	Rovere	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Rovere Avena		C _{fl} -s1		
	Rovere Caffelatte		C _{fl} -s1		
	Rovere Crema				C _{fl} -s1
	Rovere Farina	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Rovere Grano		C _{fl} -s1		
	Rovere Mandorla	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Rovere Mocca		C _{fl} -s1		
	Rovere Sasso				C _{fl} -s1
	Rovere leg. fumé Crema				C _{fl} -s1
	Rovere fumé	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Rovere fumé Crema				C _{fl} -s1
	Acero canadese		C _{fl} -s1		
	Faggio non evaporato		C _{fl} -s1		
	Frassino		C _{fl} -s1		
Ciliegio americano		C _{fl} -s1			
Noce americano	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1			
Monopark Comfort	Rovere	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Rovere Crema				C _{fl} -s1
	Rovere Farina	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Rovere fumé		C _{fl} -s1		
	Rovere fumé Crema				C _{fl} -s1
Formpark 780 & 520	Rovere	D _{fl} -s1			
	Rovere Avorio	D _{fl} -s1			
	Rovere fumé	D _{fl} -s1			
Formpark Quadrato	Rovere	D _{fl} -s1			
	Rovere Crema				D _{fl} -s1
	Rovere fumé	D _{fl} -s1			
Formpark Mini 570 & 380	Rovere	C _{fl} -s1			
	Rovere Avorio	C _{fl} -s1			
	Rovere fumé	C _{fl} -s1			
Formpark Rombico	Rovere	C _{fl} -s1			
	Rovere Farina	C _{fl} -s1			
	Rovere Mandorla	C _{fl} -s1			

C_{fl}-s1: difficilmente infiammabile, con leggera formazione di fumo | D_{fl}-s1: normalmente infiammabile, con leggera formazione di fumo

TABELLA DI REAZIONE AL FUOCO

Prodotto	Tipo di legno e Colore	Superficie			
		Olio naturale Bauwerk	Verniciatura in fabbrica Bauwerk		
			opaca	satinata	B-Protect®
Triopark	Rovere	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Rovere Farina	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Acero canadese		D _{fl} -s1		
	Faggio evaporato		C _{fl} -s1		
Multipark 10 mm	Rovere	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Rovere Farina		D _{fl} -s1		
	Faggio non evaporato		D _{fl} -s1		
Multipark 9.5 mm	Rovere		C _{fl} -s1		
	Rovere Farina				C _{fl} -s1
	Rovere Crema				C _{fl} -s1
Multipark Silente	Rovere		C _{fl} -s1		
Prepark	Rovere			C _{fl} -s1	
Prepark Comfort	Rovere			D _{fl} -s1	
Pavimento Massello & Pavimento lamellare	Rovere	D _{fl} -s1			

C_{fl}-s1: difficilmente infiammabile, con leggera formazione di fumo | D_{fl}-s1: normalmente infiammabile, con leggera formazione di fumo

* D_{fl}-s1: grezzo, non trattato; C_{fl}-s1: se laccato / oliato sul posto

Informazioni importanti:

- Classificazione secondo EN 13501-1 e EN 14342 : 2013 (CWFT)
- La classificazione C_{fl}-s1 è valida soltanto se la posa è stata eseguita su un sottofondo non infiammabile della classe A1_{fl} o A2_{fl}, con una densità apparente di almeno 1'350 kg/m³.
- La classificazione C_{fl}-s1 è valida soltanto se l'incollaggio è avvenuto con Bauwerk MS35 o simili.
- I certificati sono validi solo per lo stato al momento della consegna, senza eventuali strati di prodotti per la cura, ecc.